GEXA CONSTRUCCIÓN

CALIDAD E INNOVACIÓN
PARA TUS PROYECTOS



SISTEMA DE AISLACIÓN
TÉRMICA E.I.F.S.

GEXACO PANEL FIX

MORTERO POLIMÉRICO ADHESIVO Y DE REVESTIMIENTO PARA SISTEMA E.I.F.S.

DESCRIPCIÓN

Gexaco Panel Fix es un mortero polimérico diseñado para reforzar, nivelar y proteger muros exteriores, especialmente con malla de fibra de vidrio en aplicaciones directas sobre el sustrato. Para soluciones de revestimiento térmico exterior (EIFS) Gexaco Panel Fix es un versátil mortero que se utiliza para adherir la placa de poliestireno al sustrato, incorporar la malla de fibra de vidrio y enlucir la superficie otorgando un acabado con efecto estuco. Como se trata de un mortero polimérico, su flexibilidad permite un alto desempeño ante requerimientos extremos de las estructuras soportantes.

PROPIEDADES

Presenta gran adherencia sobre:

- Concreto.
- Estuco.
- Albañilería.
- Metal.
- Fibrocemento.
- Placas especializadas.

No presenta fisuras ni retracción una vez fraguado.

CARACTERÍSTICAS

Color	Gris	
Aspecto	Polvo	
Densidad	1,46 kg/l	
Rendimiento	Adhesivo	11-14 m2/bolsa 25 kg
Rendimiento	Embebido de malla	7-9 m2/ bolsa 25 kg/2 manos
Rendimiento	Adhesivo más embebido	4 a 6 m2/bolsa 25 kg
Trabajabilidad	> 2 hora a 20 ºC	
Presentación	Saco de 25 kg Aprox.	

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

www.gexaconstruccion.cl • ventas@gexacon.cl • (+569) 8662 3693

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA E.I.F.S.

GEXACO PANEL FIX

MORTERO POLIMÉRICO ADHESIVO Y DE REVESTIMIENTO PARA SISTEMA E.I.F.S.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. La superficie debe estar seca y limpia libre de grasa, suciedad, polvo, aceite y agentes desmoldantes que puedan impedir una buena adherencia. Si la superficie es muy absorbente utilice Gexaco Imprimador para imprimarla, o humedezca previamente antes de Gexaco Panel Fix. Asegúrese que los muros estén bien aplomados. En caso de existir imperfecciones, repare el sustrato con Gexaco Panel Fix con llana o espátula.

2. Este producto no se especifica para aplicaciones directas sobre superficies de madera, como placas de madera contrachapada y OSB. Para estos casos se debe acondicionar la superficie, previa aplicación de Gexaco Panel Fix, con puente de adherencia **Gexaco Promotor Rugoso F** (barrera líquida) antes del pegado de la placa de poliestireno.

APLICACIÓN

1. Vierta una bolsa de 25 Kg de Gexaco Panel Fix sobre 6 - 7 litros de agua aprox. mezclando con un agitador mecánico a baja velocidad hasta obtener una pasta homogénea.

2. Se aplica con llana en una o más manos. Para aplicaciones con malla de fibra de vidrio, se fija la malla en forma vertical, traslapada 10 cm entre rollo y rollo con una capa de Gexaco Panel Fix, eliminando los excesos de mortero.

3. Una vez seca la superficie se aplica una segunda capa de Gexaco Panel Fix para dejar una superficie con apariencia similar a un estuco, lista para recibir el acabado definitivo.

CONSUMO/RENDIMIENTO APROXIMADO:

Adhesivo: 11-14 m²/bolsa 25 kg.
Embebido de malla: 7-9 m²/ bolsa 25 kg/2 manos.
Adhesivo más embebido: 4 a 6 m²/bolsa 25 kg.

PRECAUCIONES

Asegúrese de que la aplicación se realice en un rango de temperatura entre 5 °C y 35 °C. Proteja la superficie de vientos y de la exposición directa al sol para evitar una evaporación acelerada de la humedad.

No aplicar en zonas que estarán en contacto directo y permanente con agua (inmersión).

No utilizar sobre superficies de madera o derivados de la madera. Para estos casos, se recomienda consultar con el departamento técnico correspondiente.

Limpie las herramientas con agua antes de que el producto comience su proceso de fraguado. Una vez endurecido, la limpieza deberá realizarse de forma mecánica.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA E.I.F.S.

GEXACO PANEL FIX

MORTERO POLIMÉRICO ADHESIVO Y DE REVESTIMIENTO PARA SISTEMA E.I.F.S.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El producto contiene cemento que, al entrar en contacto con el sudor u otros fluidos corporales, puede provocar irritación y/o reacciones alérgicas en personas sensibles. También puede causar daño ocular.

Durante su aplicación, se recomienda el uso de guantes, gafas de protección y adoptar las medidas de seguridad habituales para el manejo de productos químicos. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar de inmediato con abundante agua y acudir a un médico.

Se recomienda revisar la Hoja de Seguridad correspondiente antes de su uso.

ENVASES

Saco de 25 kg Aproximadamente.

DURACIÓN

En envase cerrado en lugar fresco y seco su duración es de doce (12) meses desde la fabricación.

Escanea el QR
Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.